

APPRÊT HYDRO MOUILLÉ/MOUEILLÉ ECAR

BLANC, NOIR OU GRIS, APPRÊT MOUILLÉ/MOUEILLÉ HYDRO

DESCRIPTION

Cet apprêt acrylique mouillé sur mouillé ECAR EF600. Cet apprêt est proposé en trois couleurs différentes pour les mêmes propriétés : Noir, Blanc et Gris.

Cette gamme d'apprêt est hydrodiluable. Elle peut être utilisée comme une **base isolante ou de remplissage**.

GUIDE D'UTILISATION

• Dans sa version mouillé sur mouillé :

Application en 2 couches. Évaporation entre chaque couche en 5min à 20°C.

Après 20min environ à 20°C, appliquer la couche finale (base solvantée ou aqueuse).

En cas d'impureté, l'apprêt peut être poncé avec du papier abrasif au grain P1000 après 20min à 20°C.

• Dans sa version isolante :

L'apprêt ECAR EF600, dans sa version isolante, peut-être poncé au grain P800 après 2h à 20°C ou après 15min à 60°C.

EXEMPLE DE RAPPORT DE MÉLANGE AU POIDS

Pour **50gr** d'apprêt ECAR EF600, ajoutez :

- 15gr de durcisseur standard ECAR EH3000 (et 12,5gr si durcisseur rapide EH3200)
- 15gr de diluant universel ECAR ET800 ou ET810 (et 20gr si version rapide)

Rendement RFU : 450M²



Rapport de mélange

En volume :


100VOL d'apprêt **EF600** pour
40VOL de durcisseur standard
EH3000 et 40VOL de diluant
ECAR ET800 ou ET810
100VOL de **EF600** pour 30VOL
de durcisseur rapide **EH3200**
et 50VOL de diluant **ECAR**
ET800 ou ET810



Réglages pistolet

2 tours

Pression de l'air : 1,8-2,2 HVLP
- RP



Buse

1,2mm - 1,3mm



Temps de séchage

2h à 20°C




Temps de séchage

15min à 60°C



Évaporation

Hors poussière : 10min



Nombre de couches

2-4 couches avec intervalle de 5
à 10min.



Durée du mélange

20h à 20°C



Épaisseur

Épaisseur du film sec 30-40µ



Viscosité

16 sec +/- 1 sec DIN/4



Ponçage orbitale

Version isolante :
à sec : P500-P600



Ponçage

Version isolante :
à sec : P600-P800

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

ECAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr