

FT PEINTURE 1K ECAR-606 MAT

BON POUVOIR COUVRANT, UN SÉCHAGE RAPIDE ET APPLICATION FACILE.

UTILISATION

Cette peinture, qui n'a pas besoin d'être vernie, peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est possible que de très légers reflets apparaissent (gloss 15%).

CONSEILS D'APPLICATION

Il est conseillé d'appliquer un apprêt ou primaire suivant le support :

- Acier : apprêt garnissant ECAR ES300
- Aluminium : apprêt phosphatant ou époxy ECAR ES600
- Plastique : apprêt plastique ECAR ES500

Pour obtenir une résistance à l'essence, il est recommandé d'utiliser un aérosol mat 2k.

Il est recommandé de peindre entre 15 et 20°C.

Il est conseillé d'effectuer un test avant l'application définitive car celle-ci prend en compte tous les éléments environnementaux dans lequel on peint (en cabine, en extérieur, températures variables, humidité...).




Secouer la bombe

2 à 3 min




Temps de séchage

Hors poussière : 1h
Sec au toucher : 4-5h
Sec à cœur : 24h



Nombre de couches

2 couches croisées avec 24h d'intervalle.



Distance de pulvérisation

15-20cm



Température d'application

Température ambiante.



Déchets

Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

Rendement théorique (m²) : 1 à 2m² - Ce rendement peut varier suivant le nombre de couches, l'épaisseur des couches, la couleur de la teinte et de la sous-couche utilisée.

Durée de vie en emballage d'origine : Au moins 6 mois après sa fabrication.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.